



Via Niccolò Tommaseo, 61 10093 Collegno (TO) Italy
Tel. +39 011 411.17.18 - Fax + 39 411.17.21
vires.it info@vires.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

Data/Revisione	Date/Revision
27.01.2017 / Rev. 003	27.01.2017 / Rev.003

SE 200 GUM ELASTIC 200

Descrizione	Description
Guaina elastica impermeabilizzante in pasta, pronta all'uso, ad asciugamento rapido. La guaina elastica è monocomponente ed è composta da resine elastiche esenti da solventi ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione del prodotto.	Elastic waterproofing paste coating, ready to use and fast drying. This one component elastic coating is formulated with elastic resin free from solvents and specific additives to improve workability and adhesion of the coating.

Tipo di impiego	Recommended use
Prodotto ideale per impermeabilizzare prima della posa di piastrelle ceramiche su superfici di: calcestruzzo, massetti cementizi, intonaci cementizi, pavimenti di piastrelle ceramiche, pietre naturali all'esterno.	Ideal product for waterproofing before the laying ceramic tiles on different surfaces: concrete, cement screed, cement plaster, floors of ceramic tiles, natural stones in exterior

Specifiche tecniche	Technical specification
Codice prodotto base: SE 200 Colore: neutro Aspetto: semiopaco, in pasta Composizione: Resine in dispersione acquosa, cariche selezionate Peso specifico: kg/l 1,280 ± 0,02 Solidi: 70% C.O.V.: esente Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 35°C). Teme il Gelo. Evitare sole diretto e fonti di calore Confezione: 25 kg, latta in plastica	Base product code: SE 200 Colour: neutral Finish: semimat, in paste Composition: resins in aqueous dispersion, selected fillers, Specific gravity: kg/l 1,280 ± 0,2 Solids: 70% V.O.C.: none Shelf life: 12 months (T. max. 35°C). Protect from frost. Packaging: 25 kg plastic can

Preparazione del prodotto	Product preparation
Diluizione: pronto all'uso	Thinning: ready to use

Preparazione del supporto	Surface preparation
La superficie di posa deve essere libera da polvere, sporco, oli, grassi ecc. Rimuovere le parti sfarinanti o asportabili dal supporto. Su vecchie superfici, accertarsi che il rivestimento esistente sia ben ancorato e pulito. Suggesta l'applicazione di un primer.	The laying surface must be free of dust, dirt, oil, grease etc. Remove chalking parts or removed from the holder. On old surfaces, ensure that the existing coating is well anchored well and clean. We suggest the application of a primer beforehand

Applicazione e consumi	Application and consumption
Metodo di applicazione: spatola dentata, rullo Resa teorica a spatola: 1,4-1,6 kg/mq, per spessori di 1,5-2 mm mm (due mani) Modalità di applicazione: Applicare la prima mano realizzando uno spessore	Application method: tooth trowel, roller Theor. yield by spatula: 1,4-1,6 kg/m ² , depending on surface and desired thickness Application mode: Apply the first coat with a uniform thickness of about 0.5 mm with a roller,



Via Niccolò Tommaseo,61 10093 Collegno (TO) Italy
Tel. +39 011 411.17.18 - Fax + 39 411.17.21
vires.it info@vires.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

<p>uniforme di 0,5 mm circa con un rullo, un pennello o una spatola. Quando la prima mano è asciutta e non più appiccicosa al tatto, (indicativamente dopo circa 1 ora dall'applicazione), applicare la seconda mano incrociata, per ottenere un film continuo ed impermeabile di spessore di almeno 1 mm.</p> <p>Consigli di Applicazione: E' possibile inserire nel primo strato di guaina un tessuto-non tessuto, al fine di migliorare le prestazioni in termini di resistenza alla fessurazione. Verificare l'assenza di microfori sulla guaina prima della posa dei rivestimenti, in loro presenza sigillarli con un altro strato di prodotto. Attendere almeno 3-4 ore prima della posa di rivestimenti ceramici. In caso di pioggia, proteggere la prima mano per almeno 1 ora, la seconda per 3 ore. Il prodotto deve essere usato allo stato originale senza aggiunta di materiali estranei.</p> <p>Condizioni di applicazione Temperatura 5° - 35°C, Umidità relativa 85% Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada</p>	<p>brush or spatula. When the first coat is dry and no longer sticky to touch, (about 1 hour after application), proceed to the cross application of the second coat, to obtain a continuous and impermeable film with a total thickness of at least 1 mm.</p> <p>Application Tips: It is possible to insert in the first layer of sheath a nonwoven fabric, to further improve the performance in terms of resistance to cracking. Verify the absence of micro-holes on the sheath before laying further coatings; if that is the case seal them with another layer of sheath. Wait at least 3-4 hours before laying ceramic tiles. In case of rain, protect the first coat for at least 1 hour, the second for 3 hours. The product must be used in its original condition without the addition of other materials.</p> <p>Application conditions: Temperature 5° - 35°C, Relative humidity 85% Surface temperature 3°C above Dew Point</p>
---	---

Tempo di indurimento			Drying time		
Temperatura	Fuori tatto (h)	Profondità (h)	Temperature	Touch dry (h)	Hard dry(h)
20°C	2-3	8-12	20°C	2-3	8-12

<p>Nota I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente versione.</p>	<p>Note Oral or written technical advices, concerning use and application methods of our products, meet our present scientific and practical knowledge and do not involve any warranty or responsibility on the result of the application. This revision nullifies and replaces every other previous version.</p>
--	--