



Via Niccolò Tommaseo,61 10093 Collegno (TO) Italy
Tel. +39 011 411.17.18 - Fax + 39 011 411.17.21
vires.it info@vires.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
TECHNICAL QUALITY
CERTIFICATE

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

Data/Revisione

10.10.2017 / Rev. 005

Date/Revision

10.10.2017 / Rev. 005

NT 4022 STUCCO PIUMA LEVEL

Descrizione

Stucco epossidico bicomponente leggero per alti spessori, esente da solvente ed al 100% di secco, **specifico per applicazioni su superfici piane ed orizzontali.**

Facile da carteggiare, presenta ottima lavorabilità ed adesione senza fenomeni di ritiro ma con elevata resistenza meccanica, anche in condizioni di forte umidità.

Description

Lightweight epoxy grout in two-components for high thickness application, solvent free and with 100% dry solids. **Specific for applications on flat and horizontal surfaces.**

Easy to sand, the product offers excellent workability and adhesion without shrinkage and with high mechanical strength, even with high environmental humidity.

Tipo di impiego

Stucco epossidico di bassa densità, ottimo su qualsiasi tipo di supporto (acciaio, alluminio, compositi o legno) per applicazione sottocoperta, rivestibile con tek, lamiera zincata o in ferro, resina ed altri materiali. Ottimo per livellare le superfici in piano senza appesantire l'imbarcazione, anche se usato su grandi superfici ed in grandi quantità.

Recommended use

Epoxy filler of low specific weight, excellent on any type of surface (steel, aluminum, composite or wood) for application below deck, ideal to be coated with teak, galvanized or iron sheets, resin coatings and other materials. Excellent product for leveling horizontal surfaces without weighing down boats, even when used on large surfaces and in large quantities.

Specifiche tecniche

Codice prodotto base:

NT 4022

Codice prodotto indurente:

NT 4022-C

Catalisi:

50% in peso

Pot Life:

2 ore (20°C)

Colore:

grigio chiaro

Peso specifico (a+b):

kg/l 0,700 ± 0,02

Residuo Secco (base + cat):

100%

COV

esente

Durata a magazzino:

12 mesi (T. max. 30°C)

Confezioni:

15 lt = 8.7 lt (7,400 kg) di base + 6.3 lt (3,700 kg) di cat.

Technical specification

Base product code:

NT 4022

Hardener Product code:

NT 4022-C

Catalysis:

50% in weight

Pot Life:

2 hours (20°C)

Colour:

light grey

Specific gravity (a+b) :

kg/l 0,700 ± 0,02

Dry solids (base+cat):

100%

VOC

none

Shelf life:

12 months (T. max. 30°C)

Packaging:

15 lt = 8.7 lt (7,4 kg) of base + 6.3 lt (3,7 kg) of hardener

Preparazione del prodotto

Unire il prodotto base al prodotto catalizzatore secondo il rapporto di catalisi indicato e miscelare con cura.

Diluizione: non necessaria, prodotto pronto all'uso

Product preparation

Combine the base product with the hardener product according to the catalysis ratio and mix well.

Thinning: not required, ready to use product

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere pulita e libera da polvere e particelle

Surface preparation

The surface must be clean and free from dust and particles

Applicazione e consumi

Metodo di applicazione:

Spatola

Numero di mani:

1+1 di rifinitura

Consumo teorico:

circa 0,800-1,000 lt/mq per mm di spessore

Spessore consigliato:

0,5-3 cm circa

Condizioni di applicazione:

Temperatura 15° - 40°C

Umidità relativa 80% max.

Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada

Application and consumption

Application method:

Trowel

Number of coats:

1+1 for finishing

Theoretical consumption:

about 0,800-1,000 lt/m² per mm of build

Suggested Thickness:

0,5-3 cm circa

Application conditions:

Temperature 15° - 40°C

Relative humidity 80% max.

Surface temperature 3°C above Dew Point

Tempo di indurimento

°C	Fuori tatto (ore)	Profondità (ore)	Recoat (ore)	Carteggiabile dopo (ore)
20°C	8-12	24-36	22-30	24

Drying time

°C	Touch dry (h)	Hard dry (h)	Recoat Time (h)	Sand after (h)
20°C	8-12	24-36	22-30	24

Nota

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente versione.

Note

Oral or written technical advices, concerning use and application methods of our products, meet our present scientific and practical knowledge and do not involve any warranty or responsibility on the result of the application. This revision nullifies and replaces every other previous version.



Elastico e flessibile / Elastic and flexible



Applicazione a bordo nave / On board application