



Via Niccolò Tommaseo,61 10093 Collegno (TO) Italy
Tel. +39 011 411.17.18 - Fax + 39 411.17.21
vires.it info@vires.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato SO n° 1211535 – FA 015



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
TECHNICAL QUALITY
CERTIFICATE

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

Data/Revisione

29.03.2016 / Rev. 006

Date/Revision

29.03.2016 / Rev.006

NT 2062 OCEANIC CLEAR FINISH

Descrizione

Resina trasparente all'acqua per finiture di alto pregio, ideale per esterno e per interno, anti riva, idrorepellente, ecologica ed esente da rischi. Prodotto versatile ed applicabile su una varietà di supporti, forma un film di protezione a basso spessore che conserva e protegge efficacemente da acqua, sporco e usura.

Description

Transparent water-based resin for high quality finishing, ideal for outdoor and indoor application, anti - scratch, water-repellent, ecological and non-dangerous. An exceptionally versatile product that can be applied on a variety of surfaces and it forms a low-thickness protective film that preserves and protects effectively from water, dirt and wear.

Tipo di impiego

Viene impiegata come finitura per piccole imbarcazioni in legno, gozzi, pescherecci, barche a vela, formando un film di protezione a basso spessore. Ideale sul legno anche a mano unica. Su altri supporti è necessario un primer di adesione.

Recommended use

Employed as a finish for small wooden boats, fishing boats, sailboats, it forms a thin protective film. Ideal on wood also in a single coat. For other surfaces, we recommend the application of an adhesion primer beforehand.

Specifiche tecniche

Codice prodotto base: NT 2062
Colore: Trasparente neutro
Aspetto: semilucido
Peso specifico: kg/l 1,000 ± 0,02
Solidi in volume: 60 ± 2%
C.O.V.: esente
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)

Technical specification

Base product code: NT 2062
Colour: Clear neutral
Finish: semigloss
Specific gravity: kg/l 1,000 ± 0,2
Solids by volume: 60 ± 2%
V.O.C.: none
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C)

Preparazione del prodotto

Diluizione: non necessaria (5-10% acqua se necessario)

Product preparation

Thinning: not necessary (if required add 5-10% of water)

Preparazione del supporto

La superficie deve essere ben pulita ed asciutta.

Surface preparation

The surface must be thoroughly clean and dry.

Applicazione e consumi

Metodo di applicazione: Rullo, due mani.
Spaziatura tra le mani: 30-50 minuti minimo
Spessore tipico: 20-30 micron circa
Consumo teorico: gr/m² 120-200 circa (due mani)
Condizioni di applicazione
Temperatura 15° - 35°C
Umidità relativa 85%
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada

Application and consumption

Application method: Roller, two layers
Spacing in between layers: 30-50 minutes min.
Film thickness: About 20-30 micron
Theoretical consumption: g/m² 120-200 (two coats)
Application conditions
Temperature 15° - 35°C
Relative humidity 85%
Surface temperature 3°C above Dew Point

Tempo di indurimento

Drying time

Temperatura	Fuori tatto (h)	Profondità (h)	Temperature	Touch dry (h)	Hard dry(h)
10°C	3-4	12-15	10°C	3-4	12-15
20°C	2-3	10-12	20°C	2-3	10-12
35°C	1-2	8-10	35°C	1-2	8-10



Via Niccolò Tommaseo,61 10093 Collegno (TO) Italy
Tel. +39 011 411.17.18 - Fax + 39 411.17.21
vires.it info@vires.it

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato SO n° 1211535 – FA 015



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
TECHNICAL QUALITY
CERTIFICATE

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

Suggerimenti

Per mantenere il film protettivo, consigliamo un rinnovo periodico dell'applicazione (possibilmente ogni anno) riapplicando a rullo un sottile strato del prodotto.

Tips

In order to maintain the protective film, we recommend a periodic renewal of the application (if possible, once a year), easily performed by re-applying a thin layer of product by roller.

Nota

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente versione.

Note

Oral or written technical advices, concerning use and application methods of our products, meet our present scientific and practical knowledge and do not involve any warranty or responsibility on the result of the application. This revision nullifies and replaces every other previous version.

