



Via Niccolò Tommaseo 61 Collegno (TO) Italy
Tel + 39 011 411.17.18 Fax + 39 011 411.17. 21 info@vires.it www.vires.it

- Scheda tecnica
- CODICE RV 410

data d'emissione 10.05.2013

NOME DEL PRODOTTO : PREFOND

DESCRIZIONE : PREFOND è un base - primer modificata a due componenti "surface tolerant" per serbatoi , silos antiacido opaco, formulato per rivestimento su ferro e lamiera zincata adatto come ciclo serbatoi sotto vetrificante vasche in ferro Prefond è formulato a basso contenuto di solventi

| CARATTERISTICHE TECNICHE: | |
|--|---|
| Odore | caratteristico |
| Colore | giallo/grigio |
| Aspetto superficiale | perfettamente disteso |
| Brillantezza ISO2813 | 10/15 GLOSS +-2 |
| Peso specifico UNI 8910 | 1.480 +- 2 |
| Residuo secco | 75 % +-2 |
| Punto d'infiammabilità °c | > 16 ° C infiammabile |
| Resa teorica | 250gr/mq per mano, si consiglia due mani |
| Metodo di applicazione | spuzzo/ rullo/pennello/colata |
| Rapporto di applicazione in peso | 100 parti di fondo + 20 parti catalizzatore in peso |
| Preparazione della superficie | su acciaio pulire tracce di olio, unto o pulviscolo Sabbiate al grado SA 21/2 ISO 8501-1 |
| Temperatura di utilizzo | min 15 °c umidità max 80% |
| Diluente da usare | pronto all' uso /solvente epox 444 max 10% |
| Essiccazione 15°C – 20°C | fuori polvere 60' al tatto 2/3 ore |
| Ciclo consigliato : | prefond + coperal Eventuale rasatura con RASBETON 3mm di rasante cementizio |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE E CHIMICHE : | |
| resistenza agli acidi | buona con spessore minimo due mani |
| Durezza (norma 50452/02) | buona su ferro e lamiera zincata ottimo |
| Piegatura | Buona dopo tenuta del supporto |
| Quadrettatura UNI ISO 24091 | 100% nessun distacco sulla superficie quadrettata |
| Prova d'urto | buona |
| Resistenza alla corrosione UNI 93881 | ottima |
| Resistenza alla benzina NORMA 50473 | nessuna macchia, vescicatura/blistering sulla pellicola |
| Resistenza all'acqua | ottima sino 120 ° C |
| Conservabilità | 6 mesi in ambiente asciutto oltre 10 °C |
| Contenuto | in latte da 15 litri |

