



Via Niccolò Tommaseo 61 Collegno (TO) Italy
+ 39 011.411.17.18 fax + 39 011.411.17.21
www.vires.it info@vires.it

- Scheda tecnica Codice RV 715
- data d'emissione 20.11.2013

Nome del prodotto : **ARTE GLASS 715**

Descrizione : Gel epossidico modificata trasparente esente da solventi, a due componenti con catalizzatore alifatico, applicabile in orizzontale e verticale
Arte glass 715 adatto per inglobamento decorativi, vetri, pietra e/o particolari vari.
ad altissimo spessore ottima sino 10 cm, permettendo una chiarezza di profondità risaltando effetti e sistema vari in applicazione
Arte glass 715 viene principalmente usato per realizzazione quadri, finiture di sculture, usata nel mondo dell'arte per effetti e forme di facile realizzazione.
Arte glass 715 è applicabile su muri, cemento, ferro, legno, cartongesso, polistirolo e plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Odore	inodore
Aspetto superficiale	perfettamente disteso
Brillantezza ISO2813	95 GLOSS +-2 LUCIDO
Peso specifico UNI 8910	1.000 +- 2
Residuo secco	100 % +-2
Punto d'infiammabilità °c	> 140 C
Finezza di macinazione UNI EN21513	ottima fondo scala
Resa teorica a basso spessore	circa 400 grammi per strato, minimo due strati
Resa alto spessore circa 2 mm-3mm	1,5 -2,2kg/mq
Metodo di applicazione	Spatola dentata /rullo
Preparazione supporto pavimento	fresatura o pallinatura
Condizioni di applicazione	temperatura da 10 gradi – 40 gradi
Catalizzatore alifatico	indurente RV 715 C 30 % in peso
Rapporto di catalisi	base 100 parti + 30 parti induritore alifatico
Tempo di pot life (utilizzo prodotto in catalisi)	40 minuti circa , secondo temperatura esterna
Temperatura di utilizzo	min 15 °c umidità max 80%
Diluizione	tal quale, non va diluito
Essiccazione 10°C – 20°C	In profondità fuori polvere 4/8 ore Al tatto 12/16 ore temperatura > 15 gradi In profondità 72 ore

Applicazione : con spatola liscia/rullo

Si consiglia per avere maggiore lucidità di profondità in fase di applicazione , una applicazione a più mani, intervallando tra le mani , 30/50 minuti.

Per l'applicazione con decorativi, applicare la prima mano a stesura a zero, dopo 30 minuti applicare eventuali polveri
Attendere 30/50 minuti è applicare Arte glass 715 con spessore desiderato

Confezioni parte A) gel resina	kg 5 / 1,5 kg
Parte b) catalizzatore	kg 10 / 3 kg
Conservabilità	6 mesi in ambiente asciutto oltre 16 °C



Via Niccolò Tommaseo 61 Collegno (TO) Italy
+ 39 011.411.17.18 fax + 39 011.411.17.21

www.vires.it info@vires.it

