



Via Niccolò Tommaseo 61 Collegno (TO) Italy
+ 39 011.411.17.18 fax + 39 011.411.17.21
www.vires.it info@vires.it

- Scheda tecnica CODICE RV 806 data d'emissione 10.02.2013

Nome del prodotto : **RASO VIR PER PISCINE**

DESCRIZIONE : RASO VIR 06 Malta thixotropica ,ad alto spessore, formulato a due componenti per ambienti umidi di facile applicazione, per pavimenti con stesura a spatola dentata e rullo viene usata per livellare la pavimentazione con basso spessore circa 1/ 2 mm malta specifica, per piscine e vasche con applicazione in verticale e orizzontale

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Odore	inodore, ecologico
Colore	Neutro
Aspetto superficiale	perfettamente disteso
Brillantezza ISO2813	20 gloss
Peso specifico UNI 8910	1.280 +/- 2
Residuo secco	70 % +/-2
Punto d'infiammabilità °c	> 160 C infiammabile
Finezza di macinazione UNI EN21513	ottima fondo scala
Resa per pavimenti	1,5/2 kg per circa 2 mm di spessore a spatola dentata
Preparazione pavimentazione	fresatura o pallinatura
Metodo di applicazione	rullo per 250 gr/mq
Condizioni di applicazione	temperatura di utilizzo catalisi 20%
Catalizzatore	componente B catalisi al 20%
Rapporto di catalisi	100 parti di a + 20 parti b
Temperatura di utilizzo	min 15 °c umidità max 80%
Diluyente da usare	acqua
Diluizione	tal quale o max 5% - 10%
Essiccazione 10°C – 20°C	fuori polvere 2 /3 ore

In profondità 24/36 ore

CARATTERISTICHE MECCANICHE E CHIMICHE :

Durezza (norma 50452/02)	buona su ferro e lamiera zincata
Cemento, greis	ottimo ancoraggio
Resistenza al calore	ottima oltre sino 200 ° C
Conservabilità	6 mesi in ambiente asciutto oltre 16 °C
Contenuto	in latte da 25 kg + confezione 5 kg componente B